

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

APLICAÇÕES:

Lixa indicada para desbaste e acabamento em massas plásticas e acrílicas, reparação automotiva, lixamento de primer e construção civil.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de alumínio marrom.
- **Costado:** Papel Kraft impermeabilizado a prova d'água.
- **Adesivo:** Resina sobre Resina.
- **Camada:** Fechada.
- **Grãos disponíveis:**

P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- **Formas de conversão:** Folhas nas dimensões 225mm x 275mm.
- **Embalagem:** 50 folhas.
- **Rolos:** 225mm x 45.000mm.
- **Discos:** 5", 6", 7" e 9" - costado com pluma. Os discos de 9" são utilizados em lixadeira articulada girafa.
- **Embalagem:** 50 discos.



T245 ÁGUA HIDROLIX

T245 ÁGUA HIDROLIX

PROPRIEDADES:

- Fabricada com abrasivo óxido de alumínio, proporcionando alta durabilidade.
- Alta flexibilidade, facilitando o manuseio durante o lixamento.

- Corte a folha de lixa em pedaços de acordo com a dimensão do taco lixador.
- Utilize sempre água limpa na lubrificação.
- Não mergulhe ou deixe as lixas acumuladas no balde antes ou após serem utilizadas, esta ação pode danificá-las reduzindo seu tempo de uso, causar a contaminação de grãos e provocar riscos nas superfícies.
- Utilize sempre uma sequência de grãos adequada para se obter o acabamento desejado. Como regra geral, para melhor relação entre acabamento e desempenho da lixa, recomenda-se excluir somente um grão na sequência a ser utilizada, ou seja, caso esteja utilizando um grão de lixa P80, deve-se pular o P100 e usar na sequência o P120.

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS	BENEFÍCIOS
ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM	<ul style="list-style-type: none">• Alta durabilidade• Bom acabamento
NORMA FEPA	<ul style="list-style-type: none">• Padrão Internacional• Melhor uniformidade no lixamento
TRATAMENTO ESPECIAL NO COSTADO	<ul style="list-style-type: none">• Alta flexibilidade• Costado resistente• Ótima impermeabilização

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos. Nas condições acima a validade do produto é de 5 anos.

Televentas

11 4674-6216

WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gothard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

