

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

Utilizado no desbaste e acabamento em uma única operação sem troca de disco. Nivelamento de superfície, desbaste de cordões e pontas de solda e rebarbas. Produzido com Abrasivo Óxido de Alumínio.

Composição e Dados Técnicos

- **Abrasivo:** Abrasivo de Óxido de Alumínio;
- **Diâmetro:** 4,5" ou 115mm;
- **Furo:** 7/8" ou 22,2mm;
- **RPM MAX:** 13.300 - 80m/s;
- **Grãos disponíveis:**
 - P40
 - P50
 - P60
 - P80
 - P120
- **Embalagem:** 10 discos.
- **Disco com 60 lamelas de 18 x 24,5mm**



DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO STANDARD

DISCO FLAP ÓXIDO DE ALUMÍNIO STANDARD

Composição

Pano, abrasivo, adesivo, tela em fibra de vidro, metal e cola epóxi.
Obs: Não contém metais pesados. Material não reativo.

USO PROFISSIONAL SUPORTE EM FIBRA DE VIDRO

- Menor quantidade de troca de discos;
- Boa remoção do material;
- Desbaste e acabamento;
- Baixo ruído e vibração;
- Melhor acabamento;
- Alto rendimento;

Benefícios

SEGURANÇA

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo de extrema importância à proteção dos olhos. Utilize os EPI's necessários de acordo com a operação: Óculos de Segurança, Protetores Faciais, Máscaras contra Pó, Luvas. Os discos devem ser protegidos com o uso de capa de proteção adequada a cada equipamento. Manuseie com cuidado, evitando quedas e batidas, qualquer dano o mesmo não deve ser remontado. **Utilizar o disco num ângulo de 10 a 25 graus em relação a peça. Mais informações podem ser consultadas na norma "ABNT NBR 15230 – Ferramentas Abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização".**

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C e umidade relativa entre 35% a 50% e afastados de pisos, janelas e locais úmidos.

VALIDADE:

Nas condições acima a validade é 3 anos após fabricação.